

Как правильно наносить масло Yachidamo Oil DECKING

Для наружной древесины: террасы, фасады, мебель




1 Подготовка древесины

- Очистить от грязи, пыли, грибка, плесени, старых покрытий (если есть).
- Зашлифовать наждачкой Р 100–Р150 (по направлению волокон).
- Высушить — влажность древесины не более 18%.



4 Повторное нанесение (рекомендуется)

- Через 12–24 часа — при необходимости нанести 2-й слой тем же способом
- Каждый слой должен впитаться и полностью высохнуть



2 Условия нанесения

- Температура: +10 °C до +30 °C
- Влажность воздуха: не выше 80%
- Работать в тени или в пасмурную погоду
- Исключить дождь и заморозки в течение 48 часов



5 Сушка и уход

- Поверхностное высыхание — 12–24 часа
- Полная полимеризация — до 7 дней
- Уход: мягкая влажная уборка, без агрессивной химии
- Повторная обработка: по мере выцветания (обычно 1 раз в сезон)



3 Нанесение масла

- Хорошо перемешайте масло перед применением
- Наносите кистью, щёткой или ветошью тонким слоем по волокну
- Через 15–30 минут — удалите излишки масла сухой тканью
- Это важно: не допускайте образования липкой плёнки!



МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Пропитанные маслом тряпки утилизировать с осторожностью: хранить в воде или утилизировать безопасно — есть риск самовоспламенения!

Результат:

Глубокое проникновение

Эффективная защита от воды, УФ и грибка

Натуральный шелковисто-матовый финиш

Приятный тёплый оттенок древесины